

Colour measurement

project **DECO**
 Kostenstelle -
 product **PS**
 reg1 -
 reg2 -
 version/sample **3541**
 indice référence BL6, blanc solarkot 332 +15 t Blanc

taille cell 100x24.14

taille cell 114x24.14

3/06/15 Pierre Parmentier

reg2	(Ale)
ageing device	ISO4892-2 cycle2
measurement	D65:UV in, SCE, obs 10°, D8°, color check pro datacolorØ15mm
project	DECO
version/sample	3541

indice	ageing time(rounded)	comments	date out	Daten			
				Mittelwert von L*	Mittelwert von a*	Mittelwert von b*	Mittelwert von dE
référence BL6, blanc solarkot 332 +15 t Blanc	0	nervures peu marquées	16/09/2013	97.18	-0.79	1.87	
	500	pas de remarque	6/10/2013 20:00	97.2	-0.81	1.89	0.03
	1000	pas de remarque	27/10/2013 16:00	97.29	-0.81	2	0.17
	2000	partie sans protection jaunie, partie protégée impeccable	8/12/2013 08:00	97.37	-0.79	2.14	0.33
	3000	partie sans protection jaunie, partie protégée impeccable	19/01/2014	97.41	-0.79	2.18	0.39
	5000	partie sans protection jaunie, partie protégée impeccable	12/04/2014 08:00	97.45	-0.86	2.53	0.72
	10000	partie sans protection jaunie, partie protégée impeccable	6/11/2014 16:00	97.69	-0.92	2.53	0.84
	15000	partie sans protection jaunie, partie protégée impeccable	3/06/2015	97.83	-0.82	1.98	0.66

